

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

N 3038 B

(Tymczasowa)

CHARAKTERYSTYKA

Poliuretanowa elastyczna standardowa pianka eterowa otrzymywana z dodatkiem surowców odnawialnych metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

POSTAĆ HANDLOWA

Bloki, płyty, kształtki, kształtki konturowe, kształtki o powierzchniach profilowanych, kliny i inne.

ZASTOSOWANIE

Do wyrobu materacy piankowych i mebli tapicerowanych – siedzisk, podłokietników, elementów układów tapicerowanych zawierających między innymi sprężyny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNE

PARAMETR	JEDN.	METODA OZNACZENIA	WYMAGANIA
Gęstość	kg/m ³	PN-EN ISO 845	27-31
Sztywność 40%	kPa	PN-EN ISO 3386-1	3,5-4,5
Odkształcenie trwałe, nie więcej niż	%	PN-EN ISO 1856	5
Odbojność, nie mniej niż	%	PN-EN 8307	45
Barwa podstawowa			Biało-niebieski marmurek lub wg uzgodnienia

Uwaga: minimalna dopuszczalna wysokość bloków w I gatunku 120 cm.