

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU N 3045

CHARAKTERYSTYKA

Poliuretanowa elastyczna standardowa pianka eterowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

POSTAĆ HANDLOWA

Bloki, płyty, kształtki, kształtki konturowe, kształtki o powierzchniach profilowanych, kliny i inne.

ZASTOSOWANIE

Do wyrobu materacy piankowych i mebli tapicerowanych – siedzisk, podłokietników, elementów układów tapicerowanych zawierających między innymi sprężyny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNE

PARAMETR	JEDN.	METODA OZNACZENIA	WYMAGANIA
Gęstość	kg/m ³	PN-EN ISO 845	26-30
Sztywność 40%	kPa	PN-EN ISO 3386-1	3,8-5,4
Odkształcenie trwałe, nie więcej niż	%	PN-EN ISO 1856	5
Odbojność, nie mniej niż	%	PN-EN ISO 8307	42
Barwa podstawowa			jasnoniebieska lub wg uzgodnienia

Uwaga: minimalna dopuszczalna wysokość bloków w I gatunku 120 cm.