

# KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU N 3530

## **CHARAKTERYSTYKA**

Poliuretanowa elastyczna miękka pianka eterowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

## **POSTAĆ HANDLOWA**

Bloki, płyty, kształtki, kształtki konturowe, kształtki o powierzchniach profilowanych, kliny i inne.

## **ZASTOSOWANIE**

Do wyrobu materacy piankowych i mebli tapicerowanych - zagłówki, miękkie siedziska i oparcia, elementy wypełniające przy produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy.

## **WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNE**

<b>PARAMETR</b>	<b>JEDN.</b>	<b>METODA OZNACZENIA</b>	<b>WYMAGANIA</b>
Gęstość	kg/m <sup>3</sup>	PN-EN ISO 845	30,5 – 35,5
Sztywność 40%	kPa	PN-EN ISO 3386-1	2,6 - 3,5
Odkształcenie trwałe, nie więcej niż	%	PN-EN ISO 1856	6
Odbojność, nie mniej niż	%	PN-EN ISO 8307	40
Barwa podstawowa			biała lub wg uzgodnienia

**Uwaga: minimalna dopuszczalna wysokość bloków w I gatunku 115 cm.**