

Pianki typu RF - oznaczenie Eurofoam Polska

Grupa	Gęstość PN-EN ISO 845 kg/m ³	Sztwność 40% PN-EN ISO 3386-1 kPa	Odształcenie trwałe PN-EN ISO 1856 nie więcej niż %	Obojętność PN-EN 8307 nie mniej niż %	Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 1798 nie mniej niż kPa	Wydłużenie względne przy zerwaniu PN-EN ISO 1798 nie mniej niż %	Barwa podstawowa	Zastowanie
RF 30120	28,5-33		9	45	80	90	biała	Elementy siedzisk i materacy sprężynowych, siedziska i materace monolityczne
RF 35120	33,3-38,5		9	45	70	80	biała	Elementy siedzisk i materacy sprężynowych, siedziska i materace monolityczne
RF 4040	36,5-40	3,9-4,9	6	50	80	70	biała	Elementy siedzisk i materacy sprężynowych, siedziska i materace monolityczne
RF 5060	45-50	5-7	6	55	110	60	biała	Elementy siedzisk i materacy sprężynowych, siedziska i materace monolityczne